

厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书	文件编号：XHYJ3x-41-F
SP-175 立式收缩膨胀仪校验规程	第 1 页 共 1 页
	年 月 日 第 次修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

1 总则

- 1.1 本规程适用于新制的或使用中的 SP-175 立式收缩膨胀仪的校验。
- 1.2 SP-175 立式收缩膨胀仪系用于按《建筑砂浆基本性能试验方法标准》（JGJ/T70-2009）测定砂浆收缩值的专用仪器。它的制造应符合 JGJ70—90 第 10.0.2 条规定。
- 1.3 校验周期为半年。

2 技术要求

- 2.1 应有铭牌，其中包括制造厂，型号，出厂编号与日期。
- 2.2 表面应光洁，各部分完整、齐全。
- 2.3 标准棒的长度应为：176 mm±1 mm。

3 校验用标准器具

- 3.1 游标卡尺：量程为 300 mm，分度值为 0.01 mm。

4 校验方法

- 4.1 用感官检验收缩膨胀仪，应符合 2.1、2.2 条要求。
- 4.2 用游标卡尺测量标准棒的长度，测 3 次。

5 校验结果评定

- 5.1 新的、使用中的混凝土收缩膨胀仪必须全部符合技术要求。

6 附录

- 6.1 校验记录。

