

厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书	文件编号：XHYJ3x-42-F
<b>比长仪校验规程</b>	第 1 页 共 1 页
	年 月 日 第 次修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

## 1 总则

1.1 本规程适用于新制的或使用中的比长仪的校验。

1.2 比长仪系用于按《混凝土膨胀剂》(JC476—2001)测定混凝土膨胀剂的限制膨胀率的专用仪器。它的制造应符合 JC476—2001 附录 A 规定。

1.3 校验周期为半年。

## 2 技术要求

2.1 表面应光洁，各部分完整、齐全。

2.2 标准棒的长度应为： $158\text{ mm} \pm 0.1\text{ mm}$ 。

## 3 校验用标准器具

3.1 游标卡尺：量程为 300 mm，分度值为 0.01 mm。

## 4 校验方法

4.1 用感官检验比长仪，应符合 2.1、条要求。

4.2 用游标卡尺测量标准棒的长度，测 3 次。

## 5 校验结果评定

5.1 新的或使用中的比长仪必须全部符合技术要求。

## 6 附录

6.1 校验记录。

