

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书 | 文件编号：XHYJ3x-65-F      |
| 土工 CBR 试验筒校验规程       | 第 1 页 共 1 页           |
|                      | 年 月 日 第 次修订           |
|                      | 颁布日期：2009 年 07 月 01 日 |

**1 总则**

- 1.1 本规程适用于新制的或使用中的土工 CBR 试验筒的校验。
- 1.2 本规程系用于按《公路土工试验规程》(JTG E40-2007) 的要求并参照土工击实筒的要求进行校验。
- 1.3 校验周期为半年。

**2 技术要求**

- 2.1 筒内表面干净整洁。
- 2.2 试验筒：内径  $152\text{mm}\pm 0.2\text{mm}$ 、高  $170\text{mm}\pm 0.23\text{mm}$ 。
- 2.3 贯入杆：端面直径为 50mm。

**3 校验用标准器具**

- 3.1 游标卡尺：量程 300mm，分度值 0.01mm。

**4 校验方法**

- 4.1 用感官检查，是否符合第 2.1 条要求。
- 4.2 用游标卡尺测量试筒内径、高度和贯入杆端面的直径，在垂直方向测量两次取其平均值。

**5 检验结果评定**

- 5.1 新制的或使用中的土工 CBR 试验筒，符合第 2.1、2.2 条规定的技术要求，即为合格。

**6 附录**

- 6.1 校验记录

